



BKOLOR

RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

PROKOLOR SATINADA

PINTURA 100% ACRÍLICA



EXTERIORES / INTERIORES



GARANTÍA



ALTO PODER CUBRIENTE



BASE DE AGUA



SATINADO



ALTA RESISTENCIA
AL LAVADO

PROKOLOR SATINADA es una pintura elaborada en México, 100% acrílica base agua que brinda grandes beneficios como una excelente resistencia a la intemperie, un alto poder cubriente y adherente. Además gracias a la tecnología con la que fue desarrollada los colores se mantienen vivos por mas tiempo.

ESPECIFICACIONES

- Naturaleza:..... Acrílica
- Ideal para: Interiores y Exteriores
- Acabado: Satinado ASTM D 523-98
- Durabilidad mínima: 10 años
- Rendimiento teórico: 12- 14 m² /l
- Secado al tacto: 30 minutos
- Secado total: 24 hrs
- Densidad: 1.20 - 1.35 kg/l
- Viscosidad: 100 - 105 UK ASTM D 562-90
- Sólidos en peso:..... 48 - 53% ASTM D 523-98
- Lavabilidad: +15,000 ciclos de lavado
- Presentación: 1lt, 4 lts, 19lts (Litro, galón y cubeta)

RECOMENDACIONES

- Recomendado para decoración y/o protección de muros interiores y exteriores en acabados de yeso, cemento, tirol, ladrillo, madera o mortero.
- Para optimizar el rendimiento, se recomienda utilizar Sellakolor Base para sellar perfectamente bien el poro de la superficie donde se aplicará.
- No agregue materiales extraños que adulteren su formulación, excepto los recomendados.

INSTRUCCIONES

- La superficie donde se aplicará Prokolor deberá cumplir con las siguientes características:
- LIMPIA: Se deberá quitar toda la pintura suelta y eliminar cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie como polvo, grasa, moho, óxido y/o tierra.
- SECA: no debe existir humedad en la superficie ni materiales de construcción frescos.
- OPACA: La superficie no deberá estar pulida ni brillante, en caso de que se encuentre así será necesario lijar antes de aplicar Prokolor.
- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Prokolor se aplica con brocha o rodillo.
- Deje secar mínimo una hora antes de aplicar la segunda mano.
- En zonas con alta humedad el tiempo de secado puede variar.

RESPONSABILIDADES

- No mezclar Prokolor con otras pinturas.
- No agregar materiales que alteren la fórmula.
- No aplicar con lluvia ni en temperaturas menores a 10c.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje ingerir.
- No se deje al alcance de los niños.
- Lavar todo el material con agua y jabón inmediatamente después de que fueron usados.
- No dejar el envase abierto si no se está utilizando el material.
- No permita que se congele.