



BKOLOR

RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

SELLAKOLOR 5X1

SELLADOR VINIL - ACRÍLICO



5X1



EXCELENTE
COBERTURA



BASE DE AGUA



SELLA CUALQUIER
SUPERFICIE



FÁCIL DE APLICAR

SELLAKOLOR 5X1 es un vinil-acrílico recomendado para disminuir la porosidad en superficies nuevas, incrementando el rendimiento de la pintura que se aplicará.

ESPECIFICACIONES

- Naturaleza:..... Vinil /Acrílica
- Ideal para: Interior y exterior
- Viscosidad:..... 11,000 - 15,000 cps
- Rendimiento teórico: 30 - 40 m²/l.
- Secado al tacto: 30 minutos
- Secado para recubrir: 1 hrs ASTM D 1640
- Peso específico: 1.02 +/- 0.02 kg/l
- Presentación:..... 1lts, 4lts, 19lts (Litro, galón y cubeta)

RECOMENDACIONES

- Se recomienda su uso en interiores y exteriores en muros de yeso, cemento y ladrillo.
- Ideal para aplicar con pinturas Suprakolor, Hyperkolor, Sumkolor o cualquier pintura vinil-acrílica.
- No agregue materiales extraños que adulteren su formulación, excepto los recomendados.

INSTRUCCIONES

- Sature de agua la superficie y elimine el exceso.
- Lave con solución Bklean y deje reaccionar por 15 minutos, la solución efervescerá en la superficie.
- Enjuague con agua y lave la superficie con un detergente alcalino. Vuelva a repetir el procedimiento hasta que no aparezca efervescencia (burbujas).
- Mezclar perfectamente bien el producto.
- Diluir 3 partes de agua por 1 de Sellakolor 5x1 para superficies nuevas y 5 partes de agua por 1 de Sallakolor 5x1 para repintado.
- Volver a mezclar.
- Aplicarse con rodillo o brocha en la superficie previamente preparada.
- Se recomienda poner 10% de la pintura elegida para obtener un mejor rendimiento de la pintura.

RESPONSABILIDADES

- No agregar materiales que alteren la fórmula.
- No aplicar con lluvia ni en temperaturas menores a 10 grados centígrados.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se debe ingerir.
- No se deje al alcance de los niños.
- Lavar todo el material con agua y jabón inmediatamente después de que fueron usados.
- No dejar el envase abierto si no se está utilizando el material.
- No permita que se congele.
- El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.